PRODECRAN
345 RUE DE L'INDUSTRIE
Z.I. DU VERMEILLET
30380 SAINT-CHRISTOL LES ALES
Tél. : 04 66 60 90 50
Fax : 04 66 60 94 09

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT
Date : 14/01/15

VARIOGLUE 0013A et VARIOGLUE 0013 H

1. DESCRIPTION DES PRODUITS

La colle VARIOGLUE est un produit à deux composants : la colle VARIOGLUE 0013A et le durcisseur VARIOGLUE 0013H. Elle est utilisée pour le collage des tissus de sérigraphie (polyester, nylon, acier polyester métallisé), sur les cadres de toute nature (aluminium, acier, bois, acier bichromaté ou zingué).

VARIOGLUE 0013A se conserve 1 an après ouverture (à température ambiante à l'abri de la lumière).

VARIOGLUE 0013H se conserve 2 mois après ouverture (à température ambiante à l'abri de l'humidité).

2. UTILISATION ET USAGE

La colle possède une assez faible viscosité (700 mPas à 20°C) et donc une excellente facilité d'étalement et d'écoulement. Elle passe très bien au travers des tissus très fins (au-dessus de 180 fils/ cm).

La colle, une fois bien durcie, est très résistante aux solvants, à l'eau, à l'huile et à la chaleur, ce qui est un gros avantage dans le cas d'utilisation de laveurs d'écrans automatiques. Le film de colle est relativement élastique ; il n'est pas attaqué, même après de nombreux contacts avec les solvants organiques et peut être utilisé pour la protection de zone de tissu sur le cadre sans risque d'un durcissement. Grâce au séchage très rapide de la colle, il est possible de retirer la tension après environ 30 minutes de séchage. Ce temps de prise dépend de l'épaisseur de la colle, de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de la ventilation.

La durée d'utilisation du mélange colle/ durcisseur est d'environ deux heures.

3. MODE D'EMPLOI

MELANGE :

Dans un pot propre mettre en proportion 5 parts de colle VARIOGLUE 0013A et 1 part de durcisseur VARIOGLUE 0013H. Bien mélanger avec une spatule. Il est très important que la proportion soit bien respectée. Le mélange ayant une durée de vie d'environ deux heures, prendre gare de ne réaliser que la quantité souhaitée.

APPLICATION :

Les cadres métalliques doivent être exempts de corrosion, corps gras et restes de colle. Pour enlever ces résidus éventuels, il est possible d'utiliser une ponceuse. Veiller ensuite à bien éliminer les poussières créées.

Le mélange colle/ durcisseur doit être appliqué à l'aide d'un pinceau semi dur au travers du tissu en veillant à favoriser au maximum le contact tissu/ cadre. Après collage laisser en tension au minimum une demi-heure.

Il est préférable d'effectuer un léger pré-encollage de colle sur la surface des cadres neufs afin d'augmenter l'accroche ultérieure. Le temps de séchage de ce pré-encollage doit être au minimum de 4 heures.

Une relative résistance contre l'eau et les solvants peu agressifs peut être atteinte au bout d'une à deux heures (à température ambiante). Cependant, la résistance maximum n'est atteinte qu'après 12 heures, au mieux 24 heures (séchage à température ambiante), spécialement en cas de lavage avec laveur d'écrans automatique.

4. PRECAUTIONS D'EMPLOI

EN CAS D'INHALATION :	Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :	Laver à grande eau pour éliminer le produit en maintenant les paupières écartées pendant 15 minutes. Consulter un spécialiste s'il apparaît une rougeur, une douleur ou une gêne visuelle.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :	Laver la peau avec de l'eau et du savon.
EN CAS D'INGESTION :	Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.

5. CONDITIONNEMENT

COLLE VARIOGLUE 0013A 900 GR + DURCISSEUR VARIOGLUE 0013H 180 GR
COLLE VARIOGLUE 0013A 4500 GR + DURCISSEUR VARIOGLUE 0013H 900 GR